



Противоусадочная добавка OSC® EXP-120D

ТУ 20.59.59-030-46693866-2021



Описание

Противоусадочная добавка OSC® EXP-120D предназначена для обеспечения качественного крепления обсадных колонн. Добавка рекомендуется к применению в качестве расширяющего компонента к тампонажным цементам.

Физико-химические свойства противоусадочной добавки OSC® EXP-120D

Таблица 1. Физико-химические показатели противоусадочной добавки OSC® EXP-120D

Показатель	Значение
Внешний вид и цвет	Порошок серого цвета
Насыпная плотность, г/см ³	0,75 – 0,85
Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°C, мг/кг*	менее 1

Рекомендации по применению и концентрации

Противоусадочную добавку рекомендуется применять в диапазоне температур от +20 до +150°C. Ввод OSC® EXP-120D возможен как в сухой цемент, так и в жидкость затворения. Требование по концентрации зависит от типа используемого цементного раствора, его состава и плотности. Рекомендуемая загрузка 3%–10% от массы сухого цемента. Точная концентрация OSC® EXP-120D должна быть определена путем лабораторных исследований.

Меры безопасности

Перед началом работ с продуктом необходимо ознакомиться с паспортом безопасности на продукт. Все работы с OSC® EXP-120D проводить строго с соблюдением требований действующего паспорта безопасности.

Условия хранения и упаковка

OSC® EXP-120D поставляется в мешках по 25 кг. Избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей на упаковку, хранить в прохладном и сухом месте. Температура хранения от -30°C до +40°C. Гарантийный срок хранения – 2 года.